



SOLID PRIMER 010 – адгезионный грунт для вклейки автомобильных стёкол

374.03101.10 SOLID PRIMER 010 грунт для вклейки автомобильных стёкол чёрный 10мл.

Описание:

SOLID PRIMER – чёрный жидкотекучий праймер/активатор на основе полиуретана.

Продукт содержит растворитель.

Продукт отличает его покрывная способность и превосходная устойчивость к ультрафиолету, не содержит хлорированный углеводород и ароматических растворителей.

Характеристика:

Использование **SOLID PRIMER** в качестве праймера необходимо для повышения адгезии при прямой вклейке стекол и стеклокерамики.

SOLID PRIMER также может использоваться в качестве активатора для стекол с полиуретановым покрытием. Праймер/активатор также подходит для увеличения адгезии для других полиуретановых клеев/герметиков для стекла, различных пластмасс и металлов.

Применение:

Перед применением алюминиевый флакон сильно потрясти руками около 1 минуты. Для перемешивания в баллончике имеются стальные шарики, которые после 3-4 ударов должны свободно двигаться.

Равномерно нанести **SOLID PRIMER** с помощью аппликатора, или кисти.

Самой подходящей температурой для нанесения праймер является диапазон от 0°C до + 30°C.

Праймер должен наноситься равномерно тонким слоем.

Неравномерное нанесение удлинит время полимеризации и ведет к образованию нежелательных включений растворителя при недостаточном времени выветривания.

Не допускается нанесение на одно и то же место дважды, так как уже высохший праймер снова активируется, что негативно сказывается на адгезии и на оптических свойствах.

Важно:

Так как **SOLID PRIMER** является реактивным продуктом, содержащим растворитель, необходимо закрывать флакон сразу после использования, чтобы избежать нежелательных реакций.

Соблюдать следующие рекомендации:

Праймер, в котором появился осадок, обладает неприятным запахом и не должен больше использоваться. –

Бутылка с праймером, единожды открытая и закрытая, должна быть использована в течение 2 недель.

Технические характеристики:

Объём: 10мл

Вес: 10гр. ± 0,03 гр.

Цвет: чёрный

Запах: растворителя

Консистенция: жидко-тягучая

Плотность: 1,01 g/cm³

Содержание твёрдых частиц: 35 %

Время текучести (DIN 53211): 12 сек. (t 12С, диаметр носика 4 мм.)

Предпочтительная толщина слоя: 50µm (во влажном состоянии)

Время высыхания (DIN 50014): 2 мин. в стандартных условиях

Активность праймера на стекле до 12 часов после нанесения (в зависимости от поверхности)

Активность праймера на другом слое до 60 мин.

Температурные пределы (при нанесении) 0°C до 30°C

Температурные пределы использования -40°C до 90°C

Хранение:

SOLID PRIMER можно хранить в течение 18 месяцев в оригинальной упаковке (нераспечатанном контейнере) при температуре 5 °-25°C в прохладном, сухом месте. Температура хранения не должна превышать 25°C в течение продолжительного времени. Держите вдали от мест с высокой влажностью, от прямого солнечного света и источников тепла.

Штук в коробке Solid Primer 010: 48 штук

