



SOLID PROFESSIONAL POLYSIL

Грунт по пластику нешлифуемый

Артикул: 335.0400 (пробка-лейка 400 мл)

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Универсальный адгезионный однокомпонентный грунт серого цвета, на основе акриловых смол, для полипропилена (ABS, PA, PBT, PP, PP-EPDM, ПВХ) и других видов пластика (кроме полиэтилена PE). Прост в применении, характеризуется коротким временем сушки, высокой адгезией, хорошей растекаемостью и легкостью шлифования. Применяется в версии «мокрый по мокрому». Не требует нанесения последующего применения грунта-наполнителя.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Грунт имеет превосходную адгезию к любым видам пластика (кроме полиэтилена). Грунт может быть нанесен на следующие поверхности:

- Бампера автомобильные, молдинги, накладки, корпуса зеркал, спойлеры, другие пластиковые детали.
- Вспененный полипропилен (EPP)
- Пластиковые трубы
- Авто-авиа модели
- Пластиковые детали мебели
- Пластиковые окна и конструкции

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА:

ВНИМАНИЕ!!!

Перед использованием тщательно перемешать. Внутри банки находится металлический шарик для перемешивания.

Перед нанесением грунта **SOLID POLYSIL** рекомендуется тщательно очистить окрашиваемую поверхность от пыли, грязи, влаги и масел. Абразивная обработка поверхности или термическое воздействие не требуются.

Наносится 1-2 100% равномерный слой. Нанесение последующих покрытий через 30 минут при 20°.

При необходимости грунт может быть отшлифован абразивом P400-P600

Нанесение производится краскораспылителем с диаметром сопла 1,2-1,5 мм. Рекомендуется использовать материал при температуре материала и воздуха в помещении от +15°С до +25°С. Избегайте резких перепадов температур при нанесении и формировании покрытия. Более низкая или более высокая температура нанесения изменяет характеристики покрытия и комфорт нанесения, и время высыхания. Наносить при хорошей вентиляции и использовании средств индивидуальной защиты.

После использования грунта **SOLID POLYSIL** оборудование следует промыть разбавителем **SOLID 2K THINNER**.

Не использовать для очистки оборудования агрессивные органические растворители.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок хранения: 24 месяца с момента изготовления

Содержание органических летучих веществ: 480 г/л = 5% www.solid-auto.ru

Цвет: серый, **степень блеска:** матовый



