



SOLID KS 1010

Антигравийное средство под пистолет

- 310.1010 SOLID 1010 KS (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: серый
- 311.1110 SOLID 1010 KS (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: черный
- 312.1110 SOLID 1010 KS (1кг) - антигравийное средство под пистолет, цвет: белый

КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА:

Антигравий **KS 1010**

ОПИСАНИЕ:

SOLID 1010 KS антигравий, представляющий собой смесь синтетических плёнкообразователей, наполнителей, ингибиторов коррозии, органических растворителей и функциональных добавок.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

Предназначен для защиты нижней части кузова, наиболее подверженной агрессивному абразивному воздействию песка, щебня, гравия.

Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную шумоизоляцию кузова автомобиля.

Технические характеристики:

Внешний вид: Эластично-упругое покрытие, гладкое или структурированное

Цвет: Чёрный, серый, белый

Массовая доля нелетучих веществ, %: не менее 55

Рекомендуемая толщина и теоретический расход:

Толщина сухого слоя,
мкм
150-250

Толщина мокрого слоя,
мкм

370-610

Теоретический расход,
г/м²

450-700

Время высыхания однослойного покрытия при толщине сухого слоя 150 мкм: Температура

Степень высыхания

+20°C

До степени 3, час, не более

www.solid-auto.ru





Подготовка поверхности:

Все поверхности перед нанесением материала **KS 1010** должны быть очищены от грязи, ржавчины, старого антикоррозионного покрытия, обезжирены и высушены. Для обезжиривания рекомендуется использовать обезжириватель Solid Silicon Cleaner.

Условия при нанесении:

При нанесении и высыхании материала **KS 1010** температура поверхности, окружающей среды и самого материала не должна быть ниже плюс 10°C и выше плюс 30°C. Влажность воздуха на более 75%.

Рекомендации по применению:

Материал **KS 1010** наносят антигравийным пистолетом с давлением 2,0 -6, 0 атм. Перед нанесением рекомендуется встряхнуть баллон.

Упаковка, транспортирование и хранение:

Упаковку материала **KS 1010** производят в металлические баллоны емкостью 1.1 л. По согласованию с потребителем допускается использование прочих видов упаковки. Материал должен храниться в герметичной таре завода-изготовителя в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже минус 30°C и не выше плюс 30°C. В холодное время года рекомендуется перед применением выдерживать тару с продуктом в помещении до достижения температуры материала в пределах от плюс 10°C до плюс 30°C.

Гарантийный срок хранения KS 1010 под пистолет составляет 24 месяца со дня изготовления.

Меры безопасности:

При применении материала должны строго соблюдаться требования стандартов по технике безопасности работ, правил пожарной безопасности, промышленной санитарии. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения.

