



## SOLID PRIMER 0250

374.0250.2 SOLID PRIMER 0250 грунт для вклейки автомобильных стёкол чёрный 250мл.

Жидкотекучий праймер SOLID PRIMER 0250 чёрного цвета на основе полиуретана используется в качестве праймера для вклейки автомобильных стёкол и повышения уровня адгезии при прямой вклейке стёкол и стеклокерамики.

Продукт отличает его покрывающая способность и превосходная устойчивость к ультрафиолету. Не содержит хлорированный углеводород и ароматических растворителей.

Продукт содержит растворитель.

Объём: 250мл.

Цвет: чёрный.

### Характеристика:

Использование SOLID PRIMER 0250 в качестве праймера для продуктов SOLID GLAS FLEX PU 203, SOLID GLAS FAST PU 202, для повышения адгезии при прямой вклейке стёкол и стеклокерамики.

SOLID PRIMER 0250 также может использоваться в качестве активатора для стёкол с полиуретановым покрытием. Праймер/активатор также подходит для увеличения адгезии для других полиуретановых kleев/герметиков для стекла, различных пластмасс и металлов.

### Применение:

Перед применением алюминиевый флакон сильно потрясти руками около 1 минуты. Для перемешивания в баллончике имеются стальные шарики, которые после 3-4 ударов должны свободно двигаться.

Равномерно нанести SOLID PRIMER 0250 с помощью аппликатора, или кисти.

Самой подходящей температурой для нанесения праймер является диапазон при 23°C и относительной влажности 55%.

Праймер должен наносится равномерно тонким слоем.

Неравномерное нанесение удлиняет время полимеризации и ведёт к образованию нежелательных включений растворителя при недостаточном времени выветривания.

Не допускается нанесение на одно и тоже место дважды, так как уже высохший праймер снова активируется, что негативно сказывается на адгезии и на оптических свойствах.

### Важно:

Так как SOLID PRIMER 0250 является реактивным продуктом, содержащим растворитель, необходимо закрывать флакон сразу после использования, чтобы избежать нежелательных реакций.

### Соблюдать следующие рекомендации:

[www.solid-auto.ru](http://www.solid-auto.ru)



Праймер, в котором появился осадок, обладает неприятным запахом и не должен больше использоваться.

Бутылка с праймером, единожды открытая и закрытая, должна быть использована в течение 2 недель.

Рекомендуется хранить при температуре 0 ~ 25 °C и относительной влажности 50%.

Срок годности: 18 месяцев при хранении в невскрытой оригинальной упаковке.

техническая информация

#### Технические характеристики:

**Цвет:** чёрный

Запах: растворителя

Консистенция: жидкотягучая

Плотность: 0,86 г/см<sup>3</sup>

Содержание твёрдых частиц: 30 %

Время текучести (DIN 53211): 12 сек. (t 12C, диаметр носика 4 мм.)

Предпочтительная толщина слоя: 50μm (во влажном состоянии)

Время высыхания (DIN 50014): 3-5 минут при стандартных условиях

Активность праймера на стекле до 12 ч после нанесения (в зависимости от поверхности)

Активность праймера на другом слое до 60 мин.

Температурные пределы (при нанесении) 0°C до 30°C

Температурные пределы использования -40°C до 90°C