



SOLID PROF UBS AEROSOL

Антикоррозионное средство для обработки днища

Артикул продукта: **450.0651.U** SOLID PROF UBS AEROSOL Антикоррозионное средство для обработки днища 650 ml (аэрозоль)

SOLID PROF UBS AEROSOL, это эластичный антикоррозионный материал на основе нефтяного битума, полимеров, пластификаторов, ингибиторов коррозии и специальных наполнителей.

- Ударопрочное покрытие
- Высокая антикоррозионная стойкость
- Отличная адгезия к металлическим поверхностям
- Высокая эластичность, сохраняемая в холодное время года
- Не оказывает вредного воздействия на лакокрасочные покрытия

SOLID PROF UBS AEROSOL предназначен для защиты днища автомобиля. Покрытие отлично защищает днище автомобиля от коррозии, воздействия влаги, антиобледенительных реагентов, абразивного износа. Обеспечивает дополнительную шумоизоляцию кузова транспортного средства. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину. **SOLID PROF UBS AEROSOL** образует полутвердое, эластично-упругое матовое покрытие черного цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Рекомендуемая толщина сухого покрытия	150 мкм
Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия	100мл/м2
Массовое содержание нелетучих компонентов	60-63 %
Высыхание при температуре 20°C	24 часа
Стойкость к воздействию 5%-ного раствора хлористого натрия	300 часов

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Удалить грязь и рыхлую ржавчину. Если на металле присутствует ржавчина, то её нужно по возможности зачистить и обработать преобразователем ржавчины. Очищенную поверхность обезжирить. Для обезжиривания рекомендуется использовать **SOLID CLEANER**.

НАНЕСЕНИЕ: перед нанесением, тщательно встряхнуть баллон.

Допускается наносить **SOLID PROF UBS AEROSOL** на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. Температурный режим при нанесении и сушке от +10°C до +30°C. Наносить состав в 2–3 слоя. Рекомендуемая толщина мокрого слоя 100-150 мкм



The image features a collection of SOLID brand products including a 5-liter can of 2K Universal Thinner, a can of Hardener Premium Clear, a can of Premium Clear UHS, and a can of Multi Full. To the left is a can of Structural Paint Polysil. The background is a collage of chemical structures and a blue and white abstract design.

SOLID

СУШКА

Межслойная сушка 20-30 минут. Время высыхания — 24 часа

ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

SOLID PROF UBS AEROSOL хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре от +5 до +35°C. Температурный режим транспортирования: от -20°C до +30°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Все работы по нанесению **SOLID PROF UBS AEROSOL** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией, с использованием средств индивидуальной защиты. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID PROF UBS AEROSOL** с источниками воспламенения.

СРОК ГОДНОСТИ:

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.