



TDS

техническая информация

SOLID CAVITY WAX

Антикоррозионное средство для обработки скрытых полостей.

Артикул товара: 343.1001

ОПИСАНИЕ:

343.1001 SOLID CAVITY WAX антикоррозионное средство для внутренних полостей, композиция на основе природных и синтетических пленкообразователей, ингибиторов коррозии, функциональных добавок и органического растворителя без запаха.

SOLID CAVITY WAX, предназначен для защиты скрытых полостей (дверных панелей, боковин кузова, лонжеронов и т.д.). Покрытие отлично защищает металлические поверхности от коррозии, воздействия антиобледенительных реагентов, электролитов. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину.

SOLID CAVITY WAX, образует полутвердое эластично-упругое покрытие от светло-янтарного до коричневого цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурный интервал эксплуатации покрытия	от -60°C до +120°C
Плотность при 20°C	880 кг/м ³
Рекомендуемая толщина сухого покрытия	80 мкм
Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия	6,2 м ² /л
Массовое содержание нелетучих компонентов	50 %
Высыхание до степени 3 при температуре 20°C	24 часа
Содержание летучих органических компонентов (VOC)	440 г/л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность перед нанесением **SOLID CAVITY WAX** должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать **SOLID CLEANER**.

НАНЕСЕНИЕ:

SOLID CAVITY WAX, поставляется в готовом виде и не требует разбавления и размешивания. Наносится с помощью антигравийного пистолета методом пневматического распыления давлением 2,0 – 3,5bar. В скрытые полости и труднодоступные места материал наносится с помощью специального зонда. Так же возможно нанесение кистью. Допускается наносить **SOLID CAVITY WAX** на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. Температурный режим при нанесении и сушке от +10°C до +30°C.





ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

SOLID CAVITY WAX хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не выше + 35°C. В случае заморозания рекомендуется перед применением выдерживать емкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта +10 +30°C.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Все работы по нанесению **SOLID CAVITY WAX** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID CAVITY WAX** с источниками воспламенения.

СРОК ГОДНОСТИ:

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.

