

SOLID PROF GLAS 02

Быстросохнущий клей для вклейки стёкол 310ml 2ч

Артикул:

202.SPL.02 SOLID PROF GLAS 02

Описание:

Однокомпонентный полиуретановый эластичный высокомодульный клей для вклейки автомобильных стёкол. Высыхание происходит под воздействием атмосферной влажности. Идеален для непосредственного остекления транспортных средств. Продукт объединяет высокомодульные качества, которые обеспечивают прочность, необходимую для поддержания жёсткости кручения, и качества, обеспечивающие правильное склеивание стекла.
Продукт разработан для осуществления "быстрого ремонта", обеспечивает время готовности к эксплуатации автомобиля после замены автомобильного стекла через 2 часа, при 23°С и относительной влажности 50%.

Характеристика:

• однокомпонентный полиуретан
• подходит для применения (от +5 до +40°С)
• стабилен, не даёт усадки
• стойкость к старению и погодным условиям
• способен противостоять высоко динамичным нагрузкам
• подходит для вклеивания стёкол со встроенными антеннами
• эксплуатация отремонтированного т/с возможна через 2 часа (23ºС, влажность 50%)
• предотвращает окисление на алюминиевых кузовах

Применение:

Удалить уплотнители. Снять щётки стеклоочистителя.
Аккуратно срезать стекло.
Обработать оставшийся на кузове автомобиля слой герметика таким образом, чтобы слой был равномерной толщины (1-2 мм). В том случае, если старый герметик не является полиуретановым, необходимо полностью удалить его.
Нанести SOLID PROF PRIMER (грунт) на участки с открытым металлом и лакокрасочным покрытием.
Обработать края стекла с помощью SOLID-Cleaner (очиститель), нанося его с помощью аппликатора, и дать просохнуть в течение 15 мин. С помощью аппликатора нанести SOLID PROF PRIMER (грунт) для защиты герметика от ультрафиолетового
излучения и улучшения адгезии. Дать просохнуть в течение 15 мин.
Равномерно нанести герметик на края стекла либо кузова автомобиля.
Немедленно после нанесения герметика установить стекло на место и слегка прижать по всему периметру.
Технические характеристики:
Химическая основа: полиуретан.
Цвет: чёрный.
Механизм отвердения: влажность.
Вес: 816гр +/-15гр
Плотность: 1,3 +/- 0,02 г/см³
Время образования плёнки при 23ºС и влажности 50 %: 15 минут
Скорость полимеризации при 23ºС и влажности 50 %: ≥4мм / 24h
Твёрдость по Шору (DIN 53505): 65
Модуль упругости (DIN 53504): ≥2,0±0,2 н/мм2
Прочность на разрыв (DIN 53504): 6,5±0,1 н/мм2
Удлинение до разрыва (DIN 53504): >450%



Температура применения: +5°C to +30°C
Температура эксплуатации: - 40°C / +100°C кратковременно до 100°C
Удельное сопротивление 10x9 Ω (ом) см
Срок годности: Не менее 18 месяцев в заводской закрытой упаковке, при температуре от +5 до +30 и влажности не более 50%.

