



## SOLID UNDERBODY PROTECT

Антикоррозионное средство для обработки днища

Артикул товара: 343.1002

### ОПИСАНИЕ:

**SOLID UNDERBODY PROTECT** представляет собой композицию на основе природных и синтетических пленкообразователей, наполнителей, ингибиторов коррозии и функциональных добавок в органическом растворителе без запаха.

**SOLID UNDERBODY PROTECT** предназначен для защиты днища автомобиля. Покрытие отлично защищает днище автомобиля от коррозии, воздействия влаги, антиобледенительных реагентов, абразивного износа. Обеспечивает дополнительную шумоизоляцию кузова транспортного средства. Не воздействует на лакокрасочное покрытие, пластик и резину. **SOLID UNDERBODY PROTECT** образует полутвердое, эластично-упругое матовое покрытие черного цвета.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температурный интервал эксплуатации покрытия	от -60°C до +120°
Рекомендуемая толщина сухого покрытия	250 мкм
Теоретический расход для рекомендуемой толщины покрытия	2,2 м2/л
Массовое содержание нелетучих компонентов	55 %
Высыхание до степени 3 при температуре 20°C	24 часа
Содержание летучих органических компонентов (VOC)	450 г/л

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность перед нанесением **SOLID UNDERBODY PROTECT** должна быть предварительно очищена от грязи, ржавчины, отслоившейся краски, обезжириена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать **SOLID CLEANER**.

### НАНЕСЕНИЕ:

**SOLID UNDERBODY PROTECT** поставляется в готовом виде и не требует разбавления. Наносится с помощью антигравийного пистолета методом пневматического распыления давлением 2,0 – 3,5bar. Так же возможно нанесение кистью. Допускается наносить **SOLID UNDERBODY PROTECT** на предварительно загрунтованную поверхность, предварительно проверив совместимость покрытий. Температурный режим при нанесении и сушке от +10°C до +30°C.



### ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ:

Для промывки оборудования и инструмента использовать растворитель для промывки оборудования.

**SOLID UNDERBODY PROTECT** хранится в герметичной таре в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не выше + 35°C. В случае замерзания рекомендуется перед применением выдерживать емкости с продуктом в помещении до достижения температуры продукта +10 +30°C.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Все работы по нанесению **SOLID UNDERBODY PROTECT** должны проводиться в помещениях, снабженных вентиляцией. Необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности. Не допускать контакта **SOLID UNDERBODY PROTECT** с источниками воспламенения.

### СРОК ГОДНОСТИ:

В закрытой упаковке, 24 месяца со дня изготовления.