



SOLID CLEARTOP

Акрил-уретановый двухкомпонентный лак системы MS

Артикул продукта: 321.1000, 3210.0500 – (1000+500мл); 321.5000, 3210.2500 – (5000+2500мл)

Описание продукта:

Двухкомпонентный акрил-уретановый прозрачный лак CLEARTOP системы Medium Solid. Предназначен для нанесения поверх базового слоя в системах двухслойных покрытий с эффектами «металлик», «перламутр», а также однородных цветов.

- Преимущества продукта:
- Удобен в нанесении;
- Обладает высоким гляncем;
- Легко полируется.

Подготовка поверхности:

CLEARTOP наносится на:

- Все современные эмали с эффектом «перламутр» и «металлик» как на водной так и на сольвентной основах;
- Шлифованные акриловые эмали;
- Шлифованные старые лакокрасочные покрытия.

Примечание: при нормальных условиях (20°C) лак CLEARTOP не требует разбавления. При высокой температуре, повышенной вентиляции или в случае окраски большой поверхности можно добавить 5-10% растворителя Solid 2K Thinner.

Предварительное шлифование.

Для старого лакокрасочного покрытия использовать абразивы градаций: P600 - P1000.

Технические характеристики:

Состав: акрил-уретановые смолы

Плотность: 0,945 кг/л

Цвет: Прозрачный

Срок хранения: 48 месяцев при t20°C в закрытой таре





TDS

техническая информация

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

		По объему	По весу
		<p>Пропорции смешивания</p>	<p>CLEARTOP CLEARTOP HARDENER 2K THINNER</p>
<p>Вязкость</p>	<p>15÷17сек., DIN 4/20⁰С, Без разбавителя</p>		
<p>Жизнеспособность</p>	<p>До 2 ч при 20⁰С</p>		
<p>Оборудование</p>	<p>Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:</p>	<p>1.3÷1.4 мм 2.0 – 2.5 бар</p>	
<p>Нанесение</p>	<p>2 слоя общей толщиной до 50-70 мкм сухого слоя</p>		
<p>Выдержка 20⁰С</p>	<p>Между слоями 7 минут Перед сушкой 10 минут</p>		
<p>Сушка</p>	<p>От пыли: 30 минут Монтажная прочность 20⁰С – 6 часов 60⁰С – 30 минут Полное высыхание : 20⁰С – 24 часа Температура ниже 20⁰С значительно увеличивает время отверждения</p>		
<p>ИК сушка короткие волны 60⁰С на поверхности</p>	<p>8 минут</p>		
<p>Обработка</p>	<p>При необходимости полученное покрытие может быть отполировано после полного высыхания. В течение 24 часов покрытие на основе SOLID CLEARTOP может быть перекрашено без предварительного шлифования</p>		
<p>Техника безопасности</p>	<p>Во время работы с продуктами 2К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.</p>		

