



SOLID PROF PRIMER

Грунт для вклейки автомобильных стекол черный.

Артикул: 010.01.10 SOLID PROF PRIMER 010 - грунт для вклейки автомобильных стёкол черный 10мл
030.03.30 SOLID PROF PRIMER 030 - грунт для вклейки автомобильных стёкол черный 30мл
250.25.25 SOLID PROF PRIMER 0250 - грунт для грунта вклейки автомобильные стёкол черный 250мл

ОПИСАНИЕ

SOLID PROF PRIMER, чёрный жидкотекучий праймер/активатор на основе полиуретана.

Продукт содержит разбавитель.

Праймер отличает его покрывная способность и превосходная устойчивость к ультрафиолету, не содержит хлорированный углеводород и ароматических растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Перед применением алюминиевый флакон сильно потрясти руками около 1 минуты. Для перемешивания в баллончике имеются стальные шарики, которые после 3-4 ударов должны свободно двигаться.

Равномерно нанести SOLID PROF PRIMER с помощью аппликатора, или кисти.

Самой подходящей температурой для нанесения праймер является диапазон от 0°C до + 30°C.

Праймер должен наносится равномерно тонким слоем.

Неравномерное нанесение удлиняет время полимеризации и ведет к образованию нежелательных включений растворителя при недостаточном времени выветривания.

Не допускается нанесение на одно и тоже место дважды, так как уже высохший праймер снова активируется, что негативно сказывается на адгезии и на оптических свойствах.

Важно:

Так как SOLID PROF PRIMER является реактивным продуктом, содержащим растворитель, необходимо закрывать флакон сразу после использования.

Праймер, в котором появился осадок, обладает неприятным запахом, - не должен больше использоваться.

Бутылка с праймером, единожды открытая и закрытая, должна быть использована в течение 2 недель.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет: чёрный

Запах: растворителя

Консистенция: жидко-тягучая

Плотность: 1,01 g/cm³

Содержание твёрдых частиц: 35 %

Время текучести (DIN 53211): 12 сек. (диаметр носика 4 мм.)

Предпочтительная толщина слоя: 50µm (во влажном состоянии)

Время высыхания (DIN 50014): 2 мин. в стандартных условиях

Активность праймера на стекле до 12 часов после нанесения (в зависимости от поверхности)

Активность праймера на другом слое до 60 мин.

Температурные пределы (при нанесении) 0°C до 30°C

Температурные пределы использования -40°C до 90°C

ХРАНЕНИЕ:

SOLID PROF PRIMER можно хранить в течение 18 месяцев в оригинальной упаковке (нераспечатанном контейнере) при температуре от 5 до 25°C в прохладном, сухом месте. Температура хранения не должна превышать 25°C в течение продолжительного времени. Держите вдали от мест с высокой влажностью, от прямого солнечного света и источников тепла.

