



SOLID CLASSIC WET-ON-WET FULLER **NEW**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:

Двухкомпонентный акриловый грунт-наполнитель 4:1 для окраски деталей.

АРТИКУЛ ПРОДУКТА:

8020.2080.01 SOLID CLASSIC WET-ON-WET FULLER GREY (800+200мл.) - грунт мокрый по мокрому 4+1, серый

8020.2081.02 SOLID CLASSIC WET-ON-WET FULLER BLACK (800+200мл.) - грунт мокрый по мокрому 4+1, чёрный

8020.2082.03 SOLID CLASSIC WET-ON-WET FULLER WHITE (800+200мл.) - грунт мокрый по мокрому 4+1, белый

ОПИСАНИЕ:

Двухкомпонентный акрил-уретановый грунт SOLID CLASSIC WET-ON-WET FULLER для работы в системе «мокрый по мокрому». Служит для ремонтной окраски автомобилей: выравнивания поверхности, для заполнения небольших пор и шлифовальных рисок. Применяется как межслойный изолятор, обеспечивает антикоррозионную защиту, обладает отличной адгезией.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода.

Можно наносить на:

- сталь,
- оцинкованная сталь,
- алюминий,
- пластик,
- старое ЛКП
- электрофорезные покрытия,
- полиэфирные шпатлевки,
- отшлифованное заводское покрытие
- отшлифованное ремонтное покрытие.

Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано абразивом Р-320

Допускается нанесение на голый металл (сталь) при необходимости.

www.solid-auto.ru





Применение

Смешать грунт и отвердитель по объёму: 4 частей грунта, 1 часть отвердителя, разбавитель и тщательно перемешать. Нанесение производится краскораспылителем с диаметром сопла 1,4-1,6 мм в 1 слой. Рекомендуется использовать материал при температуре материала и воздуха в помещении от +18°C до +23°C. Избегайте резких перепадов температур при нанесении и формировании покрытия. Более низкая или более высокая температура нанесения изменяет характеристики покрытия и комфорт нанесения, и время высыхания.


Наносить при хорошей вентиляции и использовании исправных средств индивидуальной защиты.

Грунт наносится на старые покрытия (обезжиренные и обработанные абразивным материалом), шпатлёвки, адгезионные грунты, эпоксидный грунты, фосфатирующие грунты.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКТА:

- Не использовать активированный продукт по истечении времени жизнеспособности, не разбавлять загустевший материал.
- Не смешивать активированный материал с неактивированным.
- Не превышать рекомендуемой толщины покрытия.
- Соблюдать пропорции смешивания, время сушки, требования к нанесению материала.
- Плотно закрывать ёмкости с материалами.

Пропорции смешивания

	Грунт Отвердитель Разбавитель 2К	По объёму	По массе
		4 1 10-20%	100 гр. 14,9 гр. 7-14гр

Вязкость готовой смеси

	DIN 4мм при +20°C, с	16-18
--	-------------------------	-------

Плотность компонентов при +20°C

Грунт Отвердитель	1,59 ± 0,01 г/см ³ 0,94 ± 0,01 г/см ³
----------------------	--

Содержание летучих органических соединений (VOC)

VOC 2004/42/ПВ(с)(490) max. 540 g/l.



Нанесение				
	Характеристики окрасочного оборудования	Сопло		Давление
		1,3 – 1,6 мм		2-3 бар
	Нанесение	Количество слоёв	Выдержка до нанесения базового покрытия, мин	Толщина сухого покрытия мкм
		1	10-20	30-50 мкм
Рекомендуемые условия нанесения		температура материала и воздуха от +18 до +23 ⁰ С, относительная влажность воздуха 40 – 75%		
Жизнеспособность при +20 ⁰ С не менее, ч		1		
Цвет		Белый, серый, чёрный		
Фасовка		800мл (1270±10гр) + 200мл (188±5гр)		

Гарантий срок и условия хранения
Защищайте от замерзания, повышенной температуры, солнечного света и влаги. Хранить и транспортировать в плотно закрытой оригинальной таре, в сухом, прохладном месте. Рекомендуемая температура хранения и транспортировки: от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения: грунта - 24 месяца, отвердителя – от 12 месяцев.

