



SOLID PRIMER 030

374.0311.1 SOLID PRIMER 030 грунт для вклейки автомобильных стёкол чёрный 30мл.

Жидкотекучий праймер SOLID PRIMER 030 чёрного цвета на основе полиуретана используется в качестве праймера для вклейки автомобильных стёкол и повышения уровня адгезии при прямой вклейке стёкол и стеклокерамики.

Продукт отличает его покрывная способность и превосходная устойчивость к ультрафиолету. Не содержит хлорированный углеводород и ароматических растворителей.

Продукт содержит растворитель.

Объём: 30мл.

Цвет: чёрный.

Характеристика:

Использование SOLID PRIMER 030 в качестве праймера для продуктов SOLID GLAS FLEX PU 203, SOLID GLAS FAST PU 202, для повышения адгезии при прямой вклейке стёкол и стеклокерамики.

SOLID PRIMER 030 также может использоваться в качестве активатора для стёкол с полиуретановым покрытием. Праймер/активатор также подходит для увеличения адгезии для других полиуретановых клеев/герметиков для стекла, различных пластмасс и металлов.

Применение:

Перед применением алюминиевый флакон сильно потрясти руками около 1 минуты. Для перемешивания в баллончике имеются стальные шарики, которые после 3-4 ударов должны свободно двигаться.

Равномерно нанести SOLID PRIMER 030 с помощью аппликатора, или кисти.

Самой подходящей температурой для нанесения праймер является диапазон при 23°C и относительной влажности 55%.

Праймер должен наноситься равномерно тонким слоем.

Неравномерное нанесение удлиняет время полимеризации и ведёт к образованию нежелательных включений растворителя при недостаточном времени выветривания.

Не допускается нанесение на одно и то же место дважды, так как уже высохший праймер снова активируется, что негативно сказывается на адгезии и на оптических свойствах.

Важно:

Так как SOLID PRIMER 030 является реактивным продуктом, содержащим растворитель, необходимо закрывать флакон сразу после использования, чтобы избежать нежелательных реакций.

www.solid-auto.ru



Соблюдать следующие рекомендации:

Праймер, в котором появился осадок, обладает неприятным запахом и не должен больше использоваться.

Бутылка с праймером, единожды открытая и закрытая, должна быть использована в течение 2 недель.

Рекомендуется хранить при температуре 0 ~ 25 °С и относительной влажности 50%.

Срок годности: 18 месяцев при хранении в невскрытой оригинальной упаковке.

техническая информация

Технические характеристики:

Цвет: чёрный

Запах: растворителя

Консистенция: жидко-тягучая

Плотность: 0,86 г/см³

Содержание твёрдых частиц: 30 %

Время текучести (DIN 53211): 12 сек. (t 12С, диаметр носика 4 мм.)

Предпочтительная толщина слоя: 50µm (во влажном состоянии)

Время высыхания (DIN 50014): 3-5 минут при стандартных условиях

Активность праймера на стекле до 12 ч после нанесения (в зависимости от поверхности)

Активность праймера на другом слое до 60 мин.

Температурные пределы (при нанесении) 0°С до 30°С

Температурные пределы использования -40°С до 90°С

