



## 334.0311.1 SOLID PRIMER 030 грунт для вклейки автомобильных стекол черный 30мл.

грунт для вклейки автомобильных стёкол, чёрный, 30 мл.

### **Описание:**

SOLID PRIMER 030 – черный жидкотекучий праймер/активатор на основе полиуретана. Продукт содержит растворитель. Продукт отличают его покрывная способность и превосходная успойчивость к ультрафиолету, не содержит хлорированный углеводород и ароматических растворителей.

### **Характеристика:**

Использование SOLID PRIMER 030 в качестве праймера необходимо для продуктов SOLID GLAS FLEX PU 203 и SOLID GLAS FAST PU 202 для повышения адгезии при прямой вклейке стекол и стеклокерамики. SOLID PRIMER 030 P также может использоваться в качестве активатора для стекол с полиуретановым покрытием. Праймер/активатор также подходит для увеличения адгезии для других полиуретановых kleев/герметиков для стекла, различных пластмасс и металлов

### **Применение:**

Перед применением алюминиевый флакон сильно потрясти руками около 1 минуты. Для перемешивания в баллончике имеются стальные шарики, которые после 3-4 ударов должны свободно двигаться  
Равномерно нанести SOLID PRIMER 030 с помощью аппликатора, или кисти. Самой подходящей температурой для нанесения праймер является диапазон 0 - 30°C. Праймер должен наносится равномерно тонким слоем. Неравномерное нанесение удлиняет время полимеризации и ведет к образованию нежелательных включений растворителя при недостаточном времени выветривания. Не допускается нанесение на одно и тоже место дважды, так как уже высохший праймер снова активируется, что негативно сказывается на адгезии и на оптических свойствах. Важно: Так как SOLID PRIMER 030 является реактивным продуктом, содержащим растворитель, необходимо закрывать флакон сразу после использования, чтобы избежать нежелательных реакций. Соблюдать следующие рекомендации: - Праймер, в котором появился осадок, обладает неприятным запахом и не должен больше использоваться. - Бутылка с праймером, единожды открытая и закрытая, должна быть использована в течение 2 недель

### **Технические характеристики:**

Цвет: чёрный

Запах: растворителя

Консистенция: жидкотягучая

Плотность: ок. 0,98 г/см<sup>3</sup>

Содержание твердых частиц: ок. 35 %

Время текучести (DIN 53211): ок.12 сек. (t 12C, диаметр носика 4 мм.)

Предпочтительная толщина слоя: 50μm (во влажном состоянии)

Время высыхания (DIN 50014): 2 мин. в стандартных условиях

Активность праймера на стекле до 12 ч после нанесения (в завис. от поверхности)

Активность праймера на др.слое до 60 мин.

Температурные пределы (при нанесении) 0°C до 30°C

Температурные пределы использования -40°C до 90°C

