



## 336.0803 SOLID 1K FILLER

Однокомпонентный грунт, цвет серый

Артикул продукта: 336.0803 (800 мл)

### КОМПОНЕНТЫ ПРОДУКТА

Грунт-наполнитель **SOLID 1K FILLER**

Разбавитель **SOLID 2K THINNER**

### ХАРАКТЕРИСТИКА

**Высококачественный 1- компонентный акриловый грунт для кузовного ремонта.**

- Короткое время кристаллизации.
- Хорошие заполняющие способности.
- Простота применения

Цвет – Серый,

Степень глянца – Матовый.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Продукт обладает очень хорошей адгезией к поверхностям различного рода. Можно наносить на:

- ✓ Сталь и алюминий предварительно матированные и обезжиренные.
- ✓ Прошлифованные стекло-полиэстровые ламинаты (GFK/GRP).
- ✓ Полиэфирные шпатлевки.
- ✓ Пластмассы.
- ✓ Старые ЛКП в хорошем состоянии предварительно матированные и обезжиренные.

На стальные и оцинкованные поверхности предварительно должен быть нанесен антикоррозионный протравливающий грунт. Старое лакокрасочное и ремонтное покрытие предварительно должно быть обработано абразивом Р-240

### НАНЕСЕНИЕ

Наносится в 2-3 полных слоя с межслойной выдержкой 5-10 минут. Важно: перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матования предыдущего слоя.

### ОБРАБОТКА

Перед нанесением последующих декоративных покрытий требуется шлифование. Сухое шлифование производить абразивом Р240-Р500, мокрое шлифование Р800 – Р1000.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Срок хранения:** 12 месяцев с момента изготовления

**Плотность продукта:** 1,447 кг/л

**Теоретическая укрывистость:** 3 м<sup>2</sup>/л слой 100мкм









**Содержание органических летучих веществ:** 533 г/л

**Цвет:** серый, **степень блеска:** матовый





## ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

 Подготовка поверхности	Поверхность перед нанесением обработать абразивом P-240		
 Очистка поверхности	Подготовленную поверхность обработать очистителем силикона <b>SOLID SILICON CLEANER</b>		
 Пропорции смешивания	<b>SOLID FULLER UHS</b> <b>2K THINNER</b>	По объему	По весу
		1 10-15%	100 14-21
 Вязкость	30-50 сек., DIN 4/20°C,		
 Жизнеспособность	Более 2 ч. при 20°C		
 Оборудование	Размер сопла: HVLP, Trans Tech и RP Давление на входе:	1,6÷2,0 мм	2.0 – 2.5 бар
 Нанесение	2-3 100% слоя общей толщиной до 70-90 мкм сухого слоя перед нанесением последующего слоя необходимо дождаться полного матовения предыдущего слоя.		
 Выдержка 20°C	Между слоями 5-10 минут		
 Сушка	До полного высыхания: 20°C – 40 минут 60°C – 15 минут		
 ИК сушка короткие волны 60°C на поверхности	15-20 минут для толщины до 200 мкм		
 Шлифование	Сухое шлифование производить абразивом P240-P500, мокрое шлифование P800 – P1000.		
 Техника безопасности	Во время работы с продуктами 2К необходимо использовать исправные средства индивидуальной защиты. Следует защищать глаза и дыхательные пути. Помещения должны хорошо проветриваться. Пистолеты и инструменты следует очищать сразу же после окончания работы.		

